



Cruysberghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische
specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction
Chemicals partner



Dealer van PCI tegelsystemen en
bouwchemische hulpstoffen



Reaxyl[®] Kalcoate[™] Fix

Primer

Additief

Regelt de absorptie van de ondergrond



Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham

Tel.: +32 11 72 71 66

info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

Reaxyl® Kalcoate™ Fix

Toepassing

Reaxyl® Kalcoate™ Fix is een watergedragen primer dewelke de porositeit regelt van minerale ondergronden bij het kaleien met **Reaxyl® Kalcoate™**.

Eigenschappen van het product

- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Als primer voor bekledingen op basis van kalk
- Gebruiksklaar
- Milieuvriendelijk

Ondergrond voorwaarden

Reaxyl® Kalcoate™ Fix kan aangebracht worden op voldoende zuigende, poreuze, minerale ondergronden. Uitgesloten zijn waterafstotende ondergronden, verflagen, metalen,... Controleer de ondergrond op loszittende delen en herstel ze vooraf.

Bij het vaststellen van de aanwezigheid van oplosbare zouten kan je een monster nemen en laten analyseren door het forensisch labo www.fula.be of je kan de aangetaste zones 3 x nat-in-nat behandelen met **Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S**. Na enkele dagen droogtijd kan je de muren kaleien met **Reaxyl® Kalcoate™**.

Verwerking

- Als voorbehandeling van sterk poreuze ondergronden, doch de ondergrond moet voldoende poreus blijven.
- **Reaxyl® Kalcoate™ Fix** dient als fixeermiddel van **Reaxyl® Kalcoate™**.
- **Reaxyl® Kalcoate™ Fix** verdunnen met 20 à 30 % zuiver leidingwater.
- Goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen van 1 laag met blokborstel of rol.
- Vooraleer **Reaxyl® Kalcoate™** aan te brengen ca. 4 à 6 uur wachten, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
- Omliggende ondergronden beschermen voor vlekken.
- Bescherm de gevel tegen regen en andere weersinvloeden tijdens de werken en gedurende minstens 1 dag na het aanbrengen.
- Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen 5 en 30 °C

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond, ca. 0,2 à 0,4 ltr/m².

Technische gegevens

Reaxyl® Kalcoate™ Fix

Aspect in de pot melkwitte vloeistof

Dichtheid 1,1 kg/l

Vaste stofgehalte In volume : 15 %

Gereedschap

Pomp, blokborstel.

Reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verpakking en opslag

5 en 25 liter

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel.: +32 11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.1 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.