



Cruysberghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction Chemicals partner



Dealer van PCI tegelsystemen en bouwchemische hulpstoffen



Reaxyl[®] Kalcoate[™]

Minerale decoratieve pasta
op basis van luchtkalk
binnen en buiten



Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham

Tel.: +32 11 72 71 66

info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

Reaxyl® Kalcoate™

Toepassing

Reaxyl® Kalcoate™ is een kant-en-klare pasta, in de massa gekleurd, op basis van luchtkalk, voor het authentiek kaleien van gevels.

Eigenschappen van het product

- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Goede weerbestendigheid
- Kalei effect
- Op basis van kalk
- Gebruiksklaar, in de massa gekleurd
- Milieuvriendelijk

Ondergrond voorwaarden

Reaxyl® Kalcoate™ kan aangebracht worden op voldoende zuigende, poreuze, minerale ondergronden. Uitgesloten zijn waterafstotende ondergronden, verflagen, metalen,... Controleer de ondergronden op loszittende delen en herstel ze vooraf.

Bij het vaststellen van de aanwezigheid van oplosbare zouten kan je een monster nemen en laten analyseren door het forensisch labo www.fula.be of je kan de aangetaste zones 3 x nat-in-nat behandelen met **Reaxyl® Zoutneutralisator 2-S**. Na enkele dagen droogtijd kan je de muren kaleien met **Reaxyl® Kalcoate™**.

Verwerking

- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen / primeren met **Reaxyl® Kalcoate™ Fix**.
- Om de verwerking te verbeteren, kan u **Reaxyl® Kalcoate™** aanlengen met 10 à 15 % **Reaxyl® Kalcoate™ Fix**.
- Goed mengen met een mengstaaf voor gebruik.
- Aanbrengen met een blokborstel of verspuiten en onmiddellijk nastrijken met een blokborstel.
- Het is aangeraden om 2 lagen aan te brengen.
- Vlot werken met de blokborstel teneinde aanzetten te vermijden.
- De zuigkracht van de ondergrond bepaalt mede de kleurnuances in de kaleilaag.

- Tussen de 1ste en 2de laag ca. 12 uur wachten, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
- Bij koude en/of vochtige omstandigheden opletten voor carbonatatie (witte uitbloeiingen), zeker bij donkere kleuren.
- Omliggende ondergronden beschermen voor vlekken
- Droogtijd : ca. 12 uur
- Bescherm de gevel tegen regen en andere weersinvloeden tijdens de werken en gedurende minstens 1 dag na het aanbrengen.
- Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5 en 30 °C.
Bij donkere kleuren 10 en 30 °C.
- Irriterend product: draag handschoenen en een veiligheidsbril.
Bij contact met de ogen en de huid onmiddellijk overvloedig spoelen met proper water.

Technische gegevens

REAXYL® Kalcoate™

Verbruik: afhankelijk van de ondergrond en laagdikte, ca. 3 kg/m² voor 2 lagen.

TECHNISCH KENMERKEN

Aspect in de pot korrelige pasta

Dichtheid 1,8 kg/l

Droge stofgehalte in gewicht : 80,5 %

Granulometrie 0,7 mm

Kalei op basis van vette kalk

Kant-en-klare pasta

In de massa gekleurd, kleuren op aanvraag

Gereedschap

Pomp, blokborstel. Reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verpakking en opslag

25 kg

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel.: +32 11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.1 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.