



Cruysberghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction Chemicals partner



Dealer van PCI tegelrijssystemen en bouwchemische hulpstoffen



Reaxyl[®] ZX-Flex

Flexibiliserende toeslag



Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham
Tel.: +32 11 72 71 66 Fax.: +32 11 72 71 51
info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

Reaxyl® ZX-Flex maakt alle voegmortels meer elastisch. Hierdoor blijven de voegmortels flexibel en zijn ze beter bestand tegen thermische zettingen van de ondergrond. Het opvoegen van steenstrips, gelijmd met **Reaxyl® ZX-345 Steenstriplijm**, rechtsreeks op dampdichte isolatieplaten, vergt een meer elastische voegmortel dan de traditionele voegmortels. Bovendien verbetert de toevoeging van Reaxyl® ZX-Flex de hechting van de voegmortel op de 3 zijden van de stenen.

Verbruik:

Per 25 kg voegmortel heb je 0,5 kg **Reaxyl® ZX-Flex** toeslagstof nodig.

25 kg voegmortel is goed voor 3-4 m². 4 kg Reaxyl® ZX-Flex is goed voor 24-32 m². Gereedschap spoelen / wassen met water.

Nabehandeling:

Behandel alle gevels, met of zonder voeg, volledig waterafstotend met Reaxyl® CE-27 of Reaxyl® CE-27 W (GEL), 4 weken na het afwerken en opvoegen. Dit houdt de muren vorstvrij, water- en vuilafstotend. In bosrijke omgeving worden de muren, na het behandelen, veel minder snel groen en blijft de natuurlijke schoonheid behouden. De waterafstotende behandeling voorkomt dat de meerlagige afwerking van de isolatieplaten permanent met vocht belast wordt en er interne schade of degeneratie kan optreden. Reaxyl® CE-27 en Reaxyl® CE-27 W (GEL) hebben een bewezen efficiëntie van meer dan 97 % na 10 jaar.



Gebruiksaanwijzing

Kort omschudden. Meng 2 % **Reaxyl® ZX-Flex** onder de normale voegmortel. Maak geen te grote hoeveelheden in één keer aan. Vermijd de voegwerken bij directe zon of te felle wind. Werk niet bij temperaturen onder + 5°C of boven + 25°C. Hierdoor verkort de optimale inbranding van de cement en vermindert de uiteindelijke hechting. Maximum gebruiksduur bij 20°C: 2 uur na het aanmaken. Niet aanbrengen bij vorst binnen de 24 uur. De voegmortel aanmaken met zuiver water ± 3,25 l per 25 kg, tot hij aardvochtig aanvoelt. Bij voorkeur machinaal mengen met een voor mortel geschikte menger. Om kleurenverschil door verschillende weersomstandigheden te vermijden, steeds vlak per vlak dezelfde dag afwerken. De eindkleur van de voegmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de voegmortel.



Technische kenmerken

Materiaal basis: Kunstharstdispersie.

Geen bijzondere gevaren bekend wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Dichtheid: 1gr/cm³.

Dampspanning 23hPa

pH: 8-9

Kleur: melkachtig wit

Kookpunt: > 100 °C

Oplosbaarheid in water: mengbaar

Stortgewicht: 1.000 - 1.400 kg/m³

Stockage: ca. 12 maanden, droog, vorstvrij en niet langdurig boven + 30 °C bewaren



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2015 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.0.1 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.